PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

08-130211

(43)Date of publication of application: 21.05.1996

(51)Int.CI.

H01L 21/3065 C23F 4/00

(21)Application number: 06-290392

(71)Applicant: TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing:

31.10.1994 (72)Inv

(72)Inventor: OKAMOTO SUSUMU


INASAWA KOICHIRO FURUYA SACHIKO KOIZUMI MASANORI

(54) ETCHING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To keep the selection ratio to a base high, and further enable taper etching and the control of a taper angle, in the case of etching.

CONSTITUTION: A wafer W is mounted on a susceptor 5 in a treatment chamber 2 capable of reducing the inside pressure. C4F8 gas is introduced in the treatment chamber 2, in which plasma is generated for etching the wafer W. In this case, O2 gas is added to the C4F8 gas, and the temperature of the susceptor is adjusted. By adjusting the loadings of O2 gas and the temperature of the susceptor 5, the taper angle of the inner wall of a hole, a trench, etc., which are formed in the wafer W can be arbitrarily adjusted.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.01.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection] [Date of extinction of right]



Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-130211

(43)公開日 平成8年(1996)5月21日

(51) Int.Cl.*

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 L 21/3065

C 2 3 F 4/00

E 9352-4K

庁内整理番号

H01L 21/302

審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平6-290392

平成6年(1994)10月31日

(71)出顧人 000219967

東京エレクトロン株式会社

東京都港区赤坂5丁目3番6号

(72)発明者 岡本 晋

東京都港区赤坂5丁目3番6号 東京エレ

クトロン株式会社内

(72)発明者 稲沢 剛一郎

東京都港区赤坂5丁目3番6号 東京エレ

クトロン株式会社内

(72) 発明者 古屋 祥子

東京都港区赤坂5丁目3番6号 東京エレ

クトロン株式会社内

(74)代理人 弁理士 金本 哲男 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 エッチング方法

(57)【要約】

【目的】 エッチングする際、下地に対する選択比を高 くとりつつ、しかもテーパエッチング、並びにその際の テーパ角度の制御を可能にする。

【構成】 減圧自在な処理室2内のサセプタ5にウエハ Wを載置させ、との処理室2内にC、F。ガスを導入する と共に、処理室2内にプラズマを発生させてウエハWに 対してエッチングするにあたり、C.F.ガスにO.ガス を添加したり、サセプタの温度を調節する。○₁ガスの 添加量の加減や、サセプタ5の温度によって、ウエハW に形成される穴、溝等の内側壁のテーバ角度を任意に調 節することが可能である。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 減圧自在な処理室内に設けた載置台に被 処理体を載置させ、この処理室内にプロロカーボン系ガ スを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ 前記プラズマ雰囲気の下で、前記被処理体に対してエッ チングする方法において

前記フロロカーボン系ガスに○₂ガスを添加し、エッチ ングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーバ角度 を、前記〇,ガスの添加量に応じて制御することを特徴 とする、エッチング方法。

【請求項2】 減圧自在な処理室内に設けた載置台に被 処理体を載置させ、この処理室内にフロロカーボン系ガ スを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、 前記プラズマ雰囲気の下で、前記被処理体に対してエッ チングする方法において、

前記フロロカーボン系ガスにN,ガスを添加し、エッチ ングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーバ角度 を、前記N₂ガスの添加量に応じて制御することを特徴 とする、エッチング方法。

【請求項3】 減圧自在な処理室内に設けた載置台に被 20 処理体を載置させ、この処理室内にフロロカーボン系ガ スを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、 前記プラズマ雰囲気の下で、前記被処理体に対してエッ チングする方法において、

前記フロロカーボン系ガスに不活性ガスを添加し、エッ チングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーバ角 度を前記不活性ガスの添加量に応じて制御することを特 徴とする、エッチング方法。

【請求項4】 減圧自在な処理室内に設けた載置台に被 処理体を載置させ、この処理室内にフロロカーボン系ガ 30 スを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、 前記プラズマ雰囲気の下で、前記被処理体に対してエッ チングする方法において、

前記フロロカーボン系ガスに、O,ガス、N,ガス、不活 性ガスのうちのいずれか1又は2以上の組み合わせから なるガスを添加すると共に、さらにエッチングによって 形成される穴、溝等の内側壁のテーバ角度を、前記載置 台の温度調節によって制御することを特徴とする、エッ チング方法。

処理体を載置させ、との処理室内にプロロカーボン系ガ スを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、 前記プラズマ雰囲気の下で、前記被処理体に対してエッ チングする方法において

前記フロロカーボン系ガスに〇』ガスを添加し、エッチ ングによって形成される穴。溝等の内側壁のテーバ角度 を、前記(),ガスの添加量及び前記載置台の温度の各調 節によって制御することを特徴とする。エッチング方 土。

処理体を載置させ、この処理室内にプロロカーボン系ガ スを導入すると共に、処理室内にプラスマを発生させ 前記プラズマ雰囲気の下で、前記被処理体に対してエッ チングする方法において、

前記フロロカーボン系ガスにN,ガスを添加し、エッチ ングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度 を、前記N,ガスの添加量及び前記載置台の温度の各調 節によって制御することを特徴とする、エッチング方 法。

【請求項7】 減圧自在な処理室内に設けた載置台に被 処理体を載置させ、この処理室内にフロロカーボン系ガ スを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、 前記プラズマ雰囲気の下で、前記被処理体に対してエッ チングする方法において、

前記プロロカーボン系ガスに不活性ガスを添加し、エッ チングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角 度を、前記不活性ガスの添加量及び前記載置台の温度の 各調節によって制御することを特徴とする、エッチング 方法。

【請求項8】 減圧自在な処理室内に設けた載置台に被 処理体を載置させ、との処理室内にフロロカーボン系ガ スを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、 前記プラズマ雰囲気の下で、前記被処理体における絶縁 膜をエッチングする方法において、〇、、N、、CO、、 N2O, NF3, SF6, SO2, He, Ar, Kr, Xe から選択される1又は2以上のガスを、前記フロロカー ボン系ガスに、添加ガス比50%以下の割合で添加し、 前記被処理体における絶縁膜のエッチングレートを向上 させることを特徴とする、エッチング方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、エッチング方法に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】従来から例えば半導体製造プロセスにお いては、半導体ウエハ(以下、「ウエハ」という)の表 面に配線パターンやコンタクトホールを形成するため、 減圧自在な処理室内に所定の処理ガスを導入すると共 に、この処理室内にプラズマを発生させ、当該プラズマ 【請求項5】 滅圧自在な処理室内に設けた載置台に被 40 によって前記処理ガスを解離させ、それによって生じた ラジカル成分によってまず前記ウエハ表面のエッチング を行うことが従来から行われている。そして前記エッチ ングによって例えば表面のSi〇、などの酸化膜を除去 して穴。溝を形成した後、下地の金属。例えばアルミニ ウムやタングステンとの導通を図るため、これら穴、溝 内に例えばスパッタリング等によってアルミ等の金属が 埋め込められる。

【0003】ところで前記ウエハ表面の酸化膜をエッチ シグする場合には、下地となるアルミニウムやタングス 【請求項6】 滅圧自在な処理室内に設けた載置台に被 50 テンなどの金属までもエッチングしないように留意しな

ければならず、そのためこれら下地に対する選択比が高 いエッチングが要求されている。かかる要求に応えるた め、従来はエッチングガスとしてC.F.を用いた場合、 添加ガスとしてCOを添加し、これによって下地金属に 対する高い選択比を確保するようにしていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、デバイスの 高集積化に伴う今日の微細加工においては、前記したよ うな高い選択比の確保はもちろんのこと、エッチングに よって形成された穴、溝の形状についても各種の要求が 10 出されている。

【0005】例えば前記、穴、溝の内側壁については、 テーパ状に成形することが要請されている。即ち、エッ チングによって形成したコンタクトホールやヴィアホー ルを金属で充填するプロセスにおいては、カバレッジ (充填性)を高めるため、内側壁にテーパが生じている 方が好ましい。穴、溝の内側壁が垂直のままであると、 穴、溝の底部における周縁隅部にポイド等が発生しやす く、そのため微細加工の要請等によって穴の径が小さく なってくると、接触不良等の原因となるからである。 【0006】この点前記従来のCOを添加する方法で は、確かに下地に対する高い選択比は確保できるもの の、その内側壁は垂直であり、かかる要請に応えること はできなかった。また事そのように穴、溝等の内側壁を テーパ状にエッチングすることに限って言えば、従来か らそのような方法はあったものの、選択比が低いという 問題があった。

【0007】また前記従来のC.F.ガスにCOを添加す る方法では、C.F.がプラズマによって解離した際に生 ずる活性種のフッ素ラジカル(F*)をCOで失活さ せ、下地との選択比を向上させているが、絶縁膜(例え ばSiO₁)と反応するガス種も減少するため、当該絶 縁膜に対するエッチングレートは低下していた。これを 回避するため、例えばC.F.ガスを単独で使用すると、 前記絶縁膜上にフロロカーボン系のデポジションが多く 存在し、やはりエッチングレートの向上を妨げる結果と なる。またそのようにフロロカーボン系のデポジション が多く存在すると、エッチング反応が進まず、使用可能 な処理室内の圧力範囲が狭小であった。

【0008】本発明はかかる点に鑑みてなされたもので 40 あり、選択比を高くとりつつ、しかもテーパ状にエッチ ンクすることが可能なエッチング方法を提供することを 第1の目的とするものである。また本発明は、さらに絶 縁膜のエッチングレートを向上させることを第2の目的 としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】前記第1の目的を達成す るため、請求項1によれば、減圧自在な処理室内に設け た載置台に被処理体を載置させ、この処理室内にフロロ を発生させ、前記プラスマ雰囲気の下で、前記被処理体 に対してエッチングする方法において、前記フロロカー ボン系ガスに〇,ガスを添加し、エッチングによって形 成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を、前記〇,カ スの添加量に応じて制御することを特徴とする、エッチ ング方法が提供される。ここで本発明に適したフロロカ ーボン系ガスには、例えばC.F.ガス、をはじめとし て、CHF,、CF,、C,F,、C,F,の各ガスが挙げら れる。

【0010】さらに請求項2に記載したように、前記0 、ガスに代えてN、ガスを添加したり、あるいは、請求項 3に記載したように、不活性ガス、例えばAr、Heを 添加してもよい。またこれらを2以上組み合わせて使用 したり、その他、CO₂、N₂O、NF₃を添加してもよ

【0011】また請求項4によれば、そのようにC.F。 ガスなどのフロロカーボン系ガスに、O, ガス、N, ガ ス、不活性ガスのうちのいずれか1又は2以上の組み合 わせからなるガスを添加すると共に、被処理体が載置さ れる載置台を温度調節して、エッチングによって形成さ れる穴、溝等の内側壁のテーバ角度を制御することを特 徴とする、エッチング方法が提供される。

【0012】さらに請求項5、6、7によれば、前記フ ロロカーボン系ガスにO,ガス、N,ガス、不活性ガスを 添加すると共に、同時に、被処理体が載置される載置台 を温度調節して、エッチングによって形成される穴、溝 等の内側壁のテーパ角度を制御することを特徴とする、 エッチング方法が提供される。

【0013】そして前記第2の目的を達成するため、請 30 求項8によれば、減圧自在な処理室内に設けた載置台に 被処理体を載置させ、この処理室内にフロロカーボン系 ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生さ せ、前記プラズマ雰囲気の下で、前記被処理体における 絶縁膜をエッチングする方法において、Oz、Nz、CO 2. N2O, NF3, SF6, SO2, He, Ar, Kr, Xeから選択される1又は2以上のガスを、前記フロロ カーボン系ガス、例えばC.F.をはじめとして、CHF ,、CF₄、C₂F₆、C₃F₆ガスに、その50%以下の割 合(フロロカーボン系ガスに対して50%以下の割合) で添加し、前記被処理体における絶縁膜のエッチングレ ートを向上させることを特徴とする、エッチング方法が 提供される。発明者らの知見によれば、前記した各ガス をフロロカーボン系ガスに添加する場合、多く添加しす ぎると選択比が極端に低下することがわかっている。従 って、本発明においては、その添加量を50%以下とし ている。

(0014)

【作用】例えばC.F.ガスをプラズマによって解離させ てシリコンウエハ表面のSiOx酸化膜のエッチングを カーボン系ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマー50ー実施した場合、解離によって生じたCF、がエッチング

を行うイオンとなるが、このCF♪は、下地金属に対し てエッチングを行うフリーのフッ素ラジカルF*を生じ させにくいイオンである。従って、下地金属に対して過 剰にエッチングをすることはなく、高い選択比を確保す ることかできる。

【0015】ところで前記C.F.ガスをプラズマによっ て解離させてシリコンウエハ表面のSi〇、酸化膜のエ ッチングを実施すると、フロロカーボン系の膜(C F,) か底部に堆積して、テーパ部を形成する。この膜 は、S1〇,エッチングの際に発生する〇,によって酸化 10 されて除去される性質を有しているが、SiO,中に含 有される〇、だけでは、所望のテーパ角度を実現するに は、不十分である。

【0016】従って、請求項1のようにC.F.ガスにO ,ガスを添加することにより、底部に堆積してテーパ部 形成の要素となる前記フロロカーボン系の膜を除去し て、そのテーパ角度を制御することが可能になるのであ る。また発明者らの知見によれば、○₂ガスに代えて、 請求項2に記載したように、N₂ガスを添加したり、あ るいは請求項3に記載したように、不活性ガス、例えば 20 Ar、Heを添加したり、さらにはこれらを2以上組み 合わせて使用したり、その他、COz、NzO、NF,を 添加してその量を加減しても、請求項1と同様にテーバ 角度の制御が行えることがわかった。

【0017】また請求項4に記載したように、被処理体 を載置する載置台の温度を上げて被処理体の温度を高く すれば、前記フロロカーボン系の膜の堆積速度は遅くな るので、同一処理時間においては、そのように載置台の 温度を上げることにより、テーパ部を形成するフロロカ ーボン系の膜の堆積率を下げて、テーパ角度を大きくす 30 る(垂直に近づける)ととが可能であり、逆に温度を下 ければ、フロロカーボン系の膜の堆積率を上げてテーバ 角度を小さくすることが可能になるのである。そして請 求項5、6、7のように、C.F.ガスにO.ガス、N.ガ ス、不活性ガスを添加してその量を加減すると同時に、 被処理体を載置する載置台の温度制御をすれば、さらに 広範なかつ微細なテーバ角度の制御を実施することが可 能である。

【0018】請求項8に記載したエッチング方法におい Ttt, O2, N2, CO2, N2O, NF3, SF6, S O₁、He、Ar、Kr、Xeから選択される1又は2 以上のガスを添加してエッチングしているが、これらの 各ガスは、絶縁膜(例えばSiO,)表面に堆積するフ ロロカーボン系のデポジション、例えばC、CF、CF 2. CF,と反応して、これを除去する。したがって当該 絶縁膜のエッチングは促進され、その結果エッチングレ ートが向上するのである。

[0019]

【実施例】以下、本発明の実施例を添付図面に基づき説

処理装置1の断面を模式的に示しており、このエッチン グ処理装置1における処理室2は、気密に閉塞自在な酸 化アルマイト処理されたアルミニウムなどからなる円筒 形状に成形された処理容器3内に形成され、当該処理容 器3自体は接地されている。前記処理室2内の底部には セラミックなどの絶縁支持板4を介して、被処理体、例 えば半導体ウエハ(以下、「ウエハ」という) Wを載置 するための略円柱状のサセプタ5が収容され、このサセ

プタ5が下部電極を構成している。

【0020】前記サセプタ5の内部には、環状の冷媒室 6が設けられており、この冷媒室6には、温度調節用の 冷媒が冷媒導入管7を介して導入され、冷媒室6内を循 環して冷媒排出管8から排出される。そしてその間生ず る冷熱は冷媒室6から前記サセプタ5を介して前記ウエ ハWに対して伝熱され、このウエハWの処理面を所望す る温度まで冷却することが可能である。またさらに前記 サセプタ5には、例えばセラミックヒータなどの加熱手 段9が設けられており、処理容器3外部に設置されてい る電源10からの給電によって、サセプタ5を所望の温 度に加熱するように構成されている。従って、前記冷媒 室6の冷熱とこの加熱手段9とにより、前記サセプタ5 を例えば、-50°C~+60°Cの間の所望の温度に 設定、維持することが可能である。なおそのようなサセ プタ5の温度制御は、例えば適宜の温度センサと温度制 御装置によって、容易に実施することが可能である。

【0021】また前記サセプタ5には、静電チャック1 1が設けられている。この静電チャック11は、導電膜 12を絶縁樹脂13、例えばポリイミド樹脂内に埋設し た構成を有しており、処理容器3外部に設置されている 直流高圧電源14からの直流高電圧が前記導電膜12に ED加されると、クーロン力によってウエハWが、静電チ ャック11上面に吸着保持されるものである。

【0022】前記サセプタ5の上方には、このサセプタ 5と平行に対向して、上部電極21が処理容器3の上部 に設けられている。との上部電極21は処理容器3を介 して接地されており、またこの上部電極21自体は中空 構造を有しており、サセプタ5との対向面には中空部に 通ずる多数の拡散孔22が形成されている。

【0023】前記上部電極21の中央には前記中空部に 40 通ずるガス導入口23が設けられ、さらにこのガス導入 □23はメインバルブ24を介して3つの処理ガス供給 源と接続されている。そして本実施例においては、バル ブ25、マスフローコントローラ26を介して接続され た処理ガス供給源27からはC.F.ガスが、バルブ2 8 マスプローコントローラ29を介して接続された処 理ガス供給源30からは、Cyガスが、そしてバルブ3 1. マスフローコントローラ32を介して接続された処 理ガス供給源33からはN.ガスが、夫々前記拡散孔2 2を通して処理室2内に供給自在となっている。なおこ 明すると、図1は本実施例を実施するためのエッチング「50」れら各ガスの流量は、前記各マスフローコントローラ2

40

6、29 32の調整によって制御自在である。

【0024】処理室2内におけるサセプタミの下部周囲には、真空ポンプなどの真空引き手段51に通ずる排気管52が接続されており、サセプタ5周縁部と処理容器3内壁との間に設置された環状の排気リング53を通じて、この処理室2内を、5mTorr~100mTorr内の任意の減圧度にまで真空引きすることが可能である。

【0025】そして前記サセプタ5と上部電極21との間にプラズマを発生させるための高周波電力は、処理容 10器3外部に設置されている高周波電源54から供給される。即ちこの高周波電源54は、整合器55、ブロッキングコンデンサ56を介して前記サセプタ5と接続されており、例えば周波数が13.56MHz、出力が1000~2000Wの間の任意のパワーの高周波電力が、前記サセプタ5に印加自在となっている。

【0026】また前記処理容器3の側部には、ゲートバルブ61を介してロードロック室62が隣接している。 そしてこのロードロック室62内には、被処理体であるウエハWを処理容器3内の処理室2との間で搬送する搬 20送アームなどの搬送手段63が設けられている。

【0027】本実施例を実施するためのエッチング処理 装置1の主要部は以上のように構成されており、次にこのエッチング処理装置1を使用しての実施例にかかるエッチング方法について説明すると、まずエッチング対象 となるウェハWは、シリコン基板の上に第1のシリコン酸化膜(SiO₂)が形成され、さらにその上に下地となる金属、例えばアルミニウムが形成され、その上にエッチングによって除去する第2のシリコン酸化膜(SiO₂)が形成された構造を有している。そしてこの第2のシリコン酸化膜(SiO₂)を除去し、例えばコンタクトホールをエッチングによって形成するプロセスについて説明する。

【0028】まずゲートバルブ61が開放された後、搬送手段63によってウエハWがロードロック室62から処理室2内へと搬入され、サセプタ5の静電チャック11上に載置された後、搬送手段63が待避し、ゲートバルブ61か閉鎖される。次いで処理室2内が真空引き手段51によって減圧されていき、所定の減圧度になった後、処理ガス供給源27からはC。F。ガスが供給され、処理ガス供給源30からはO。ガスが供給され、処理室2の圧力が、例えば40mTorrに設定 維持される。

【0029】そしてサセプタ5に対して高周波電源54から周波数か13.56MHz、パワーが1400Wの高周波が印加されると、プラズマが発生し、この発生したプラズマによって処理室2内の前記処理ガスC、F、ガスが解離し、その際に生するCF、イオンによってウエハW表面の第2のシリコン酸化膜(S10、)がエッチンクされていくのである。

S

【0030】そして本実施例では「下地に対する選択比を高く得つつ」しかも前記C.F.カスに添加するO.ガスの量を加減することにより、前記コンタクトホールの穴内側壁のテーバ角度を調整することが可能である。即ち図2に示したように「アルミニウムの下地71をエッチングすることなく、ホール72内壁のS1O.の側壁72aのテーバ角度 θ を調節することが可能となっている。

【0031】例えば前記ホール72内に金属を埋め込んで配線パターンを形成する場合、例えば穴径dか0.8 μ m、エッチング対象となる第1のSiO、層の厚さDが、6000オングストロームの場合、側壁72aのテーパ角度 θ は、75 μ 0に成形するのが、その後の金属のカバレッジにとって好ましいが、本実施例によれば、そのように側壁72aのテーパ角度 θ を75 μ 0に成形することも可能である。もちろん、穴径 π 0に対応して、側壁 π 0を可さりの大きさが異なれば、それに対応して、側壁 π 2aの最適なテーパ角度 π 0も大小するが、本実施例によればかかる要請に応じて、添加する π 0が、本実施例によればかかる要請に応じて、添加する π 0がある。

【0032】との点比較のために、同一ウエハWに対して、既述した従来のC、F、に選択比向上のためのCOを添加してエッチングを実施した結果を図示すれば、図3に示したように、ホール72の側壁72がほぼ垂直になってしまう。従って、その後の金属等のホール72内への埋め込みが適切に行われないおそれがあった。しかしながら本実施例では、側壁72aに対して穴径dの大きさに応じた最適なテーバ角度を形成することが可能で30あるから、そのような金属等のホール72内への埋め込みを適切に実施することができる。

【0033】また前記サセプタ5の温度は、既述したように-50 C \sim +60 Cの間の所望の温度に設定自在であるから、このサセプタ5の温度を制御することによってウエハWの温度を変えて、側壁72aのテーパ角度 θ をコントロールすることも可能である。

【0034】次に実際に発明者らが行ったエッチング処理によって得られたデータに基づいて本発明の効果について説明する。なおこのデータは、前記エッチング処理装置1において、上下電極21とサセブタ5との間に発生するプラズマを閉じこめるため。適宜の磁場形成手段による磁場を形成した状態でプラズマを発生させてエッチングした場合のデータであるが。本発明の作用効果に対して直接影響を与えるものではない。

【0035】まずエッチング対象となるウェハWは、前記図2に示したものと同一のものを使用し、第1のSiO,層の厚さDも6000オングストロームのものを用いた。そして各種設定条件については、次の通りである。処理室2内の圧力を40mTorr、高周波電源504のパワーが1400W、処理室2内の上部と側部の各

温度を表々 60° C、サセプタ5の温度を 20° Cにした。そしてまず C_*F_* ガスの流量25 s c c mに対する O_* ガスの流量を3 s c c m、5 s c c m、7 s c c m に変えた場合の一穴径 d に対する側壁 72 a のテーパ角度 θ の変化を調べた結果、図4のグラフに示される結果が得られた。

【0036】これによれば、 C_*F_* ガスに対する O_* ガスの流量を増加させると、穴径dの大小にかかわらず、それに比例して側壁72aのテーパ角度 θ が大きくなることが確認できる。従って、 C_*F_* ガスに対する O_* ガ 10スの添加量を制御することにより、ホール72の側壁72aのテーパ角度 θ を任意に調節することが自在となるのである。

【0037】次にガスの流量比を一定にしたまま、即ち C.F.がスの流量25sccmに対するO.がスの流量を7sccmに固定したまま、今度はサセプタ5の温度を0 Cと20 Cに設定した場合の結果を調べると、図5に示した結果が得られた。これによれば、穴径の大小にかかわらず、サセプタ5の温度が高いほど、側壁7 2aのテーバ角度 θ が大きくなることが確認できる。従って、サセプタ5の温度を制御することによってウエハ Vの温度を変化させることにより、ホール72の側壁72aのテーバ角度 θ を任意に調節することが自在となるのである。

【0038】なお前記実施例は、C.F.ガスにO.ガスを添加する例であったが、このO.ガスに代えてN.ガスを用いたり、あるいはその混合ガスを用いたり、さらには他の不活性ガス例えばArガスやHeガスを、C.F.ガスに添加しても、本発明の所期の作用効果が得られるものである。また被処理体として前記実施例では、ウエ 30ハWを用いたが、これに限らず、例えば他の被処理基板に対しても本発明は実施可能である。

[0039]

【発明の効果】請求項1~7に記載のエッチング方法によれば、下地に対して高い選択比を得つつ、テーパ形状*

*のエッチングを実施することが可能であり、しかもテーパ角度を制向することができる。特に請求項5、6、7によれば、さらに広範なかつ微細なテーパ角度の制御を実施することが可能である。

【0040】また請求項8に記載したエッチング方法によれば、被処理体の絶縁膜のエッチングレートを向上させることができ、その結果スループットが向上する。また使用可能な処理室内の設定圧力の範囲も広くなる。

【図面の簡単な説明】

0 【図1】本発明の実施例を実施するためのエッチング処理装置の断面説明図である。

【図2】実施例によってエッチングしたウェハの断面説明図である。

【図3】従来技術によってエッチングしたウェハの断面 説明図である。


【図4】本発明の実施例によってエッチングした場合の 穴径に対する側壁のテーバ角度の関係をO.ガスの添加 量をパラメータとした際のグラフである。

小にかかわらず、サセプタ5の温度が高いほど、側壁7 【図5】本発明の実施例によってエッチングした場合の 2 a のテーパ角度θが大きくなることが確認できる。従 20 穴径に対する側壁のテーパ角度の関係をサセプタの温度 って、サセプタ5の温度を制御することによってウエハ をパラメータとした際のグラフである。


【符号の説明】

- 1 エッチング処理装置
- 2 処理室
- 3 処理容器
- 5 サセプタ
- 21 上部電極
- 23 カス導入口
- 26、29.32 マスフローコントローラ
- 27、30、33 処理ガス供給源
- 51 真空引き手段
- 52 排気管
- 54 高周波電源
- ₩ ウェハ

[図2]



[図3]



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成11年(1999)12月24日

【公開番号】特開平8-130211

【公開日】平成8年(1996)5月21日

【年通号数】公開特許公報8-1303

【出願番号】特願平6-290392

【国際特許分類第6版】

H01L 21/3065

C23F 4/00

[FI]

H01L 21/302 M

C23F 4/00 E

H01L 21/302

【手続補正書】

【提出日】平成11年1月6日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 减圧自在な処理室内に設けた載置台に被処理体を載置させ、この処理室内に<u>C。F。</u>ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、前記プラズマ雰囲気の下で、前記被処理体に対してエッチングする方法において、

前記C4F8ガスにO2ガスを添加し、エッチングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を、前記O2ガスの添加量に応じて制御することを特徴とする、エッチング方法。

【請求項2】 減圧自在な処理室内に設けた載置台に被処理体を載置させ、この処理室内に<u>C。F。</u>ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、前記プラズマ雰囲気の下で、前記被処理体に対してエッチングする方法において、

前記 C₄ F₈ ガスに O₂ ガスを添加し、エッチングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を、前記 O₂ ガスの添加量及び前記載置台の温度の各調節によって制御することを特徴とする、エッチング方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

【0008】本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり。選択比を高くとりつつ。しかもテーバ状にエッチングすることが可能なエッチング方法を提供することを

その目的としている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

[0000]

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】請求項2によれば、減圧自在な処理室内に設けた載置台に被処理体を載置させ、この処理室内にCaF。ガスを導入すると共に、処理室内にプラスマを発生させ」前記プラスマ雰囲気の下で、前記被処理体に対してエッチングする方法において、前記CaF。ガスにOzガスを添加し、エッチングによって形成される穴、

講等の内側壁のテーパ角度を、前記0。ガスの活加量及び前記載置台の温度の各調節によって制御することを特徴とする。エッチング方法が提供される。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

【0011】 この場合、C、F。ガスなどのフロロカーボン系ガスに、O。ガス、N。ガス、不活性ガスのうちのいずれか1又は2以上の組み合わせからなるガスを添加すると共に、被処理体が載置される載置台を温度調節して、エッチングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を制御するようにしてもよい。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】削除

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】なお絶縁膜のエッチングレートを向上させ るためには、例えば、減圧自在な処理室内に設けた載置 台に被処理体を載置させ、この処理室内にフロロカーボ ン系ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生 させ、前記プラズマ雰囲気の下で、前記被処理体におけ る絶縁膜をエッチングする方法において、○2、 N2、 CO₂, N₂O, NF₃, SF₆, SO₂, He, A r、Kr、Xeから選択される1又は2以上のガスを、 前記フロロカーボン系ガス、例えばC、F。をはじめと して、CHF₃、CF₄、C₂F₈、C₃F₈ガスに、 その50%以下の割合(フロロカーボン系ガスに対して 50%以下の割合)で添加し、前記被処理体における絶 縁膜のエッチングレートを向上させることが提案でき る。発明者らの知見によれば、前記した各ガスをフロロ カーボン系ガスに添加する場合、多く添加しすぎると選 択比が極端に低下することがわかっている。従って、本 発明においては、その添加量を50%以下とすることが 好ましい。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正内容】

[0014]

【作用】 C_*F_* ガスをプラズマによって解離させてシリコンウエハ表面の S_iO_* 酸化膜のエッチングを実施した場合、解離によって生じた CF_* がエッチングを

行うイオンとなるが、このCF。* は、下地金属に対してエッチングを行うフリーのフッ素ラジカルF*を生しさせにくいイオンである。従って、下地金属に対して過剰にエッチングをすることはなく、高い選択比を確保することができる。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

【0016】従って、請求項1のように C_4 F。ガスに O_2 ガスを添加することにより、底部に堆積してテーパ部形成の要素となる前記フロロカーボン系の膜を除去して、そのテーパ角度を制御することが可能になるのである。また発明者らの知見によれば、 O_2 ガスを添加したり、あるいは不活性ガス、例えばAr、Heを添加したり、さらにはこれらを2以上組み合わせて使用したり、その他、 CO_2 、 N_2 O、 NF_3 を添加してその量を加減しても、同様にテーパ角度の制御が行えることがわかった。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正内容】

【0017】また請求項2に記載したように、被処理体を載置する載置台の温度を上げて被処理体の温度を高くすれば、前記フロロカーボン系の膜の堆積速度は遅くなるので、同一処理時間においては、そのように載置台の温度を上げることにより、テーパ部を形成するフロロカーボン系の膜の堆積率を下げて、テーパ角度を大きくする(垂直に近づける)ことが可能であり、逆に温度を下げれば、フロロカーボン系の膜の堆積率を上げてテーパ角度を小さくすることが可能になる。したがって、広範なかつ微細なテーパ角度の制御を実施することが可能である。また、C・F・ガスにO2ガス、N2ガス、不活性ガスを添加してその量を加減すると同時に、被処理体を載置する載置台の温度制御をすれば、さらに広範なかつ微細なテーパ角度の制御を実施することが可能である。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正内容】

て当該絶縁膜のエッチングは促進され、その結果エッチ ングレートは向上する。

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0039

【補正方法】変更

【補正内容】

[0039]

【発明の効果】請求項 $1 \sim 2$ に記載のエッチング方法に

 CF_2 、 CF_3 と反応して、これを除去する。したがっ よれば、下地に対して高い選択比を得つつ、テーパ形状 のエッチングを実施することが可能であり、しかもテー パ角度を制御することができる。特に請求項2によれ ば、さらに広範なかつ微細なテーバ角度の制御を実施す ることが可能である。


【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書


【補正対象項目名】0040

【補正方法】削除


[図1]



[図4]



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 小泉 真紀

東京都港区赤坂5丁目3番6号 東京エレクトロン株式会社内